

شناسنامه فنی: کفی لغزشی یا تاقان کوره دوار			
آلایژ زاماک (روی-آلومینیم-مس) با نام تجاری ZnAl40Cu3 با ترکیب شیمیایی Alloy Chemical composition (wt.%)			متریال: آلایژ زینک
	Zn	Al	Cu
ZnAl40Cu3	59.7	37.4	2.9
فاقد رسوبات سیلیسی			ذرات رسوبی
فلز روی Zinc			زمینه فلزی
حداقل ۱۱۰ برینل			سختی متریال
فازهای منوتکتوئید و فاز اولیه با انحلال جزئی مس در هر فاز			ساختار زمینه فلزی
MPa.۲۸۰			استحکام تسلیم
MPa.۳۳۰			استحکام کششی نهایی
٪۲			ازدیاد طول نسبی
J ۳			انرژی ضربه
ASTMG99 -۰/۵۵			ضریب سایش
ریخته گری و عملیات حرارتی پایدارسازی ساختار فازی			روش تولید احتمالی
سایر موارد با توافق بین کارفرما و پیمانکار انجام گیرد.			